

ضد یخ مایع کلراید افزودنی زودگیر کننده حاوی کلراید

MTOANT 300

- جلوگیری از خسارت وارد شده به بتن، ناشی از یخ زدگی در زمان های اولیه گیرش در هوای سرد
- افزایش استحکام بتن
- جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از تغییرات دما

مصارف

- جهت جلوگیری از یخ زدن بتن های غیر مسلح
- ساخت، حمل و بتن ریزی در هوای سرد و یخ بندان (دمای محیط برای بیش از ۳ روز متوالی کمتر از $+5^{\circ}\text{C}$ باشد)
- انجام عملیات ترمیمی در هوای سرد
- جهت باز کردن سریع قالب های پیش ساخته در هوای سرد و یخ بندان
- گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی و قالب ها در زمان هایی که افت سریع دما پیش بینی می گردد

دستور العمل مصرف

Mtoant 300 را باید به مخلوط بتن اضافه و میکس نمود. کلیه مواد افزودنی باید

Mtoant 300 ماده افزودنی شتاب دهنده و زودگیر کننده واکنش هیدراتاسیون سیمان می باشد که تحت تأثیر ابعاد بتن، دمای هوای محیط، نسبت آب به سیمان و مواد افزودنی مصرفی قرار دارد. ضد یخ مایع کلراید دارای یون های فعال واکنش گر می باشد، که در جریان واکنش های شیمیایی با سیمان، حرارت هیدراتاسیون درونی بتن تازه را بالا برده و گیرایی بتن را از ۱۲ ساعت به ۴ الی ۵ ساعت تقلیل می دهد و همچنین به روند گیرش آن سرعت می بخشد. این محصول با جلوگیری کردن از یخ زدن آب در بتن به افزایش استحکام و دوام بتن در مقابل سیکل های ذوب و یخ کمک می کند. واکنش هیدراتاسیون سیمان بهتر است در دمای $+10^{\circ}\text{C}$ تا $+25^{\circ}\text{C}$ صورت گیرد. از آنجایی که این محصول بر پایه کلراید و نیترات های سدیم و کلسیم تولید گردیده است، مصرف آن در بتن مسلح توصیه نمی شود.

مزایا

- سرعت بخشیدن به پیشرفت واکنش هیدراتاسیون
- افزایش سرعت واکنش حرارت زایی بتن
- افزایش مقاومت

درصد وزنی مصرف ضد یخ بر اساس وزن مواد سیمانی

دمای محیط (C°)	عیار ۳۰۰	عیار ۳۵۰	عیار ۴۰۰
-۵ تا ۰	۲/۵	۲	۱/۵
-۵ تا -۱۰	۳	۲/۵	۲
-۱۰ تا -۱۵	۵	۴	۳

مخلوط بتن امکان پذیر است. در چنین مواردی با دفتر فنی کلینیک بتن ایران جهت دریافت توصیه های لازم تماس حاصل فرمایید.

بسته بندی

300 Mtoant در گالن های ۲۰ و بشکه های ۲۲۰ کیلو گرمی عرضه می گردد.

نگهداری

در دمای بین ۵°C - تا ۳۰°C درجه سانتی گراد نگهداری شود. بهترین زمان مصرف این محصول حداقل ۱۵ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

بهداشت و ایمنی

اگرچه این محصول در رده مواد خطرناک قرار نمی گیرد ولی از بلعیدن و تماس با پوست و چشم باید خودداری گردد. در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوان آب شستشو دهید. در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که این ماده غیر قابل اشتعال است.

بصورت مجزا (به همراه آب اختلاط) به مخلوط بتن اضافه گردند و نباید قبل از افزودن، با یکدیگر ترکیب شوند.

دمای اجزاء بتن هنگام اختلاط باید حداقل ۱۲°C+ باشد. در صورت لزوم بایستی از روش های مختلف گرم کردن آب و مصالح استفاده شود. چنانچه امکانات لازم برای گرم کردن مصالح سنگی فراهم نباشد، مصالح را با استفاده از پوشش مناسب از یخ زدگی محفوظ نگه دارید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	زرد
وزن مخصوص gr/cm ³	۱/۱۳ ± ۰/۰۵
یون کلر	دارد
PH	۸ ± ۱

میزان مصرف

میزان مصرف ضد یخ مایع کلراید تابعی از عیار بتن و دمای هوای محیط می باشد که بسته به شدت حرارت زائی مورد نیاز، این میزان مشخص می گردد. به طور معمول میزان مصرف ۱/۲۵۰ کیلو گرم ضد یخ به ازای هر کیسه سیمان ۵۰ کیلو گرمی توصیه می گردد.

پیش بینی تغییرات دمای هوای محیط به منظور تعیین دقیق میزان مصرف باید همواره مورد توجه قرار گیرد، برای این منظور می توان از جدول روبرو جهت راهنمایی استفاده نمود:

میزان مصرف خارج از محدوده فوق الذکر جهت برآورده نمودن شرایط خاص در

