

ماستیک درزگیر نانو MTOFIX 300

- شرح**
- ماستیک درزگیر نانو کلینیک بتن ایران تک جزیی بر پایه اکریلیک است
 - با توجه به فرمولاسیون کاملاً پیشرفته و اصلاح شده ای که دارد از چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح برخوردار است و مطابق با استاندارد ASTM D 445 است.
 - آب بندی درزهای تحت نفوذ آب
 - آب بندی و درز بندی لوله ها
 - بندکشی کاشی و سرامیک و نصب قطعات
 - درز بندی چهارچوب ها و پنجره ها
 - کاشیکاری و آب بندی استخر ها
 - MTOFIX 300 قابلیت اجرا بر روی انواع سطوح داخلی را دارد و همچنین قابلیت تولید و عرضه با انواع رنگ های مورد دلخواه نیز وجود خواهد داشت.

- خصوصیات ویژه**
- قابلیت اجرا در سطوح افقی و عمودی
 - بدون شره
 - قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا
 - از چسبندگی بالایی به انواع مصالح برخوردار است

- مصارف**
- پر کردن درزهای انبساطی و ژوئن ها
 - پوشش سطوح بتنی و فلزی



نحوه مصرف

ابتدا سطح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار یا ذرات سست و ناپایدار شود. سپس ماستیک را در محل درز یا استفاده از دستگاه تزریق اجرا می کنیم. برای هموار شدن سطح ماستیک اجرا شده می توان از دست یا ابزار (کاردک) استفاده کنیم.

بسته بندی

نانو ماستیک درزگیر کلینیک بتن ایران در کارتریج های ۴۵۰ گرمی و در کارتن های ۲۴ عددی عرضه می شود.

انبارداری

در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و بارندگی و دمای خشک و خنک نگهداری نمایید.

زمان نگهداری

۱۲ ماه در صورت نگهداری بر طبق شرایط استاندارد.

بهداشت و ایمنی

در هنگام استفاده از این محصول بهتر است از دستکش و عینک استفاده نمایید، در صورت تماس بدن و چشم آن را با مقادیر فراوانی آب شستشو دهید.

■ مقاومت مطلوب در برابر الکتریسیته

■ عدم نیاز به پرایمر

■ پس از اجرا هرگز ترک نمی خورد و با کاهش چسبندگی مواجه نخواهد شد

میزان مصرف

باتوجه به طول، عرض، ارتفاع درزهای مورد استفاده و وزن مخصوص $1/1 \text{ gr/cm}^3$ میزان مورد نیاز قابل محاسبه خواهد بود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیر
رنگ	سفید، طوسی و مشکی
وزن مخصوص	$1/1 \text{ gr/cm}^3$
زمان خشک شدن سطحی	۴ ساعت
زمان خشک شدن عمقی	۴ روز
سختی	19 SHORE A
درصد ازدیاد طول	۷۰ درصد
دمای حفظ کیفیت	20°C تا -40°C
بسته بندی	کارتریج های ۴۵۰ گرمی