

چسب سرامیک چسب پودری جهت نصب سرامیک

MTOSERAM

مصارف

- چسباندن سرامیک بر روی سطوح سنگی موزائیک و سیمانی
- نصب قرنیزهای سنگی
- انجام کارهای ظریف و دقیق که نیاز به چسبندگی بالا و مقاومت زیاد دارد
- زیرسازی سطوح ناهموار و مستحکم

Mtoseram بر پایه سیمان تولید می شود و در مقابل نم زدگی کاملاً مقاوم می باشد. مواد افزودنی موجود در این محصول قدرت انعطاف پذیری و چسبندگی آن را افزایش می دهد. Mtoseram به راحتی با آب مخلوط شده و پس از خشک شدن در برابر نم زدگی و رطوبت پایدار و با دوام است. نصب سرامیک در ساختمانها با استفاده از دوغاب سیمان و ماسه نه تنها باعث وقفه در اجرای عملیات می شود و زمان اجرای کار را به میزان زیادی افزایش می دهد بلکه استحکام کمتری نسبت به استفاده از چسب سرامیک دارد.

مزایا

- پایداری، استحکام و دوام در برابر نم زدگی و رطوبت
- چسبندگی بسیار مناسب به مصالح ساختمانی
- کاربرد بسیار آسان
- قدرت انعطاف پذیری
- کاهش بار مرده ساختمان

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	پودر
رنگ	خاکستری
وزن مخصوص ملات	$1.75 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
مقاومت چسبندگی اولیه	بیشتر از 1 N/mm^2
لغزش	کمتر از 0.5 mm



دستور العمل مصرف

سطح باید کاملاً مستحکم، غیر قابل دفرمگی و فاقد برآمدگی باشد. مناسبترین زیرساختها شامل بتن های مسلح و اسفنجی، ملات های سیمانی و پلاسترها هستند. سطح پلاسترهای قدیمی باید در وضعیت خوبی بوده و عاری از روغن، آلودگی و گرد و غبار باشد.

بعد از تمیز و آماده کردن زیرسازی باید دو پیمانه حجمی از پودر را با تقریباً یک و نیم پیمانه حجمی از آب مخلوط کرد تا خمیری همگن به دست آید. زمان لازم برای بدست آمدن مخلوط همگن ۱۵ دقیقه می باشد که پس از آن به وسیله ماله شانه دار، ملات آماده شده را می توان مصرف نمود و در صورت افزایش مقاومت می توان از چسب بتن استحکامی Mtbond 2200 به میزان ۵ تا ۱۰٪ وزنی پودر مصرفی استفاده کرد. سرامیک ها بایستی در مدت ۱۰ دقیقه بر روی ملات خمیری نصب گردند و بعد از ۲۴ ساعت به استحکام نهایی خواهد رسید. برای ملات های ضخیم می توان مقداری سیمان و خاک سنگ در مخلوط چسب سرامیک اضافه شود.

برای دیوار و داخل استخر حتماً بین ۷ الی ۱۰ درصد وزن چسب سرامیک از چسب بتن آببندی Mtbond P2200 استفاده شود.

میزان مصرف

میزان مصرف MtoSeram بستگی به نوع زیر کار و چگونگی برجستگی های پشت کاشی و سرامیک داشته و به طور معمول برابر ۳ الی ۴ کیلوگرم برای هر متر مربع می باشد.

بسته بندی

MtoSeram در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می گردد.

نگهداری

MtoSeram به دور از رطوبت و گرمای شدید و نور مستقیم خورشید در دمای 7°C الی 35°C نگهداری گردد. مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید در بسته بندی اولیه می باشد.

بهداشت و ایمنی

در هنگام استفاده از این ماده سعی شود از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود. جهت پیشگیری بهتر است از دستکش و عینک استفاده شود، در صورت تماس با مقدار فراوانی آب شستشو داده و در صورت لزوم به پزشک مراجعه شود.