

ضد یخ مایع بدون کلراید

افزودنی زودگیر کننده فاقد کلراید (ضد یخ ویژه بتن های مسلح)

MTOANTI FREEZE

قلیایی هستند کاملاً مناسب می باشد.

مزایا

- افزایش سرعت در زمان گیرش اولیه بتن
- افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون
- افزایش استحکام بتن
- جلوگیری از یخ زدن بتن
- فاقد یون کلر
- سازگاری با انواع سیمان پرتلند

مصارف

- جهت تسریع گیرش و روند کسب مقاومت اولیه بتن
- بتن ریزی در هوای سرد (دمای محیط برای بیش از ۳ روز متوالی کمتر از 5°C باشد)
- تولید بتن پیش ساخته در هوای سرد و یخ بندان
- جهت جلوگیری کردن از یخ زدن بتن های مسلح و غیر مسلح
- انجام کار های ترمیمی و ساخت ملات در مناطق سردسیر

Mtoanti Freeze یک افزودنی زودگیر کننده فاقد کلراید بوده که برای ساخت و عملیات بتنی در سرما طراحی و فرموله گردیده است. بتن در دماهای بسیار پایین مقاومت بسیار کمی کسب می کند، لازم است از بتن تازه در برابر آثار ویرانگر یخ زدگی محافظت گردد. بتنی که حتی یک بار در سنین اولیه یخ زده باشد در مقایسه با بتنی که یخ نزده است در برابر شرایط جوی از مقاومت کمتری برخوردار است و نیز آب بند نخواهد بود و بسیار آسیب پذیر می باشد.

Mtoanti Freeze به سرعت در آب پخش شده و روند هیدراتاسیون سیمان را در سنین اولیه سرعت می بخشد. در نتیجه گیرش بتن سریعتر شده و می توان در سنین کم به مقاومت های بالاتری دست یافت. این اثر به ویژه در دمای پایین و در ۲۴ ساعت اول پس از ساخت بتن قابل توجه می باشد. واکنش هیدراتاسیون بهتر است در دمای 10°C تا 25°C صورت گیرد. بطور معمول در دما 20°C +، گیرش بتن در حدود ۱۲ ساعت به طول می انجامد.

Mtoanti Freeze زمان گیرش را به ۴ الی ۵ ساعت کاهش می دهد و فاقد کلراید می باشد، به همین منظور در پروژه هایی که در زمان نفوذ ناپذیر امکان خوردگی در آن ها وجود دارد، و یا بتن هایی که پیش تنیده هستند و یا در مواردی که در آن ها از آلومینیوم و گالوانیزه استفاده شده و همچنین بتن هایی که در تماس با آب یا خاک سولفاته و یا بتن هایی که سنگدانه های آن ها مستعد واکنش های



درصد وزنی مصرف ضد یخ براساس وزن مواد سیمانی

دمای محیط (°C)	عیار ۳۰۰	عیار ۳۵۰	عیار ۴۰۰
۵ تا -۵	۲/۵	۲	۱/۵
۵ تا -۱۰	۳	۲/۵	۲
۱۰ تا -۱۵	۵	۴	۳

میزان مصرف خارج از محدوده فوق الذکر جهت برآورده نمودن شرایط خاص در مخلوط بتن امکان پذیر است. در چنین مواردی با دفتر فنی کلینیک بتن ایران جهت دریافت توصیه های لازم تماس حاصل فرمایید.

بسته بندی

Mtoanti Freeze در گالن های ۲۰ کیلوگرمی و بالک های ۱۱۰۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

نگهداری

نگهداری در دمای بین ۵°C تا ۳۰°C انجام شود. بهترین زمان مصرف این محصول حداقل ۱۵ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

بهداشت و ایمنی

اگرچه این محصول در رده مواد خطرناک قرار نمی گیرد ولی از بلعیدن و تماس با پوست و چشم باید خودداری گردد. در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوان آب شستشو دهید و در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که این ماده غیر قابل اشتعال است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	سبز مایل به زرد
وزن مخصوص gr/cm^3	$1/12 \pm 0/05$
یون کلر	ندارد
PH	7 ± 1

دستورالعمل مصرف

Mtoanti Freeze را باید به مخلوط بتن اضافه و میکس نمود. کلیه مواد افزودنی باید بصورت مجزا (به همراه آب اختلاط) به مخلوط بتن اضافه گردند و نباید قبل از افزودن، با یکدیگر ترکیب شوند.

دمای اجزاء بتن هنگام اختلاط باید حداقل ۱۲°C+ باشد. در صورت لزوم بایستی از روش های مختلف گرم کردن آب و مصالح استفاده شود. چنانچه امکانات لازم برای گرم کردن مصالح سنگی فراهم نباشد، مصالح را با استفاده از پوشش مناسب از یخ زدگی محفوظ نگه دارید.

میزان مصرف

میزان مصرف Mtoanti Freeze تابعی از عیار بتن و دمای هوای محیط می باشد که بسته به شدت حرارت زائی مورد نیاز، این میزان مشخص می گردد. به طور معمول میزان مصرف ۱/۲۵۰ کیلوگرم ضد یخ به ازای هر کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرمی توصیه می گردد.

پیش بینی تغییرات دمای هوای محیط به منظور تعیین دقیق میزان مصرف باید همواره مورد توجه قرار گیرد، برای این منظور می توان از جدول ذیل جهت راهنمایی استفاده نمود: