

ماستیک سیلیکونی

ماستیک تک جزئی بر پایه سیلیکون مخصوص آببندی درزها

MTOSILICONE MA

- جهت پوشش درز سرویس آشپزخانه
- آببندی درزهای تحت نفوذ آب

Mtosilicone MA یک ماستیک تک جزئی بر پایه سیلیکون می باشد که با توجه به فرمولاسیون کاملاً پیشرفته و اصلاح شده های که دارد از چسبندگی فوق العاده ای به انواع مصالح برخوردار است.

مزایا

- قابلیت اجرا در سطوح افقی و عمودی
- بدون شریگی
- مقاومت حرارتی بالا
- قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا
- از چسبندگی بالایی به انواع مصالح برخوردار است
- مقاومت الکتریکی مطلوب
- عدم نیاز به پرایمر
- بدون ایجاد ترک خوردگی پس از اجرا
- عدم کاهش چسبندگی
- دوام و پایداری در مقابل سیکل های ذوب و انجماد

مصارف

- پر کردن درزهای انبساطی و ژوئنرها

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیر
رنگ	سفید، طوسی و مشکی
وزن مخصوص gr/cm^3	1.10 ± 0.1
سختی (Shore A)	19%
درصد ازدیاد طول	70%
دمای حفظ کیفیت	$+30^{\circ}\text{C}$ تا -40°C
زمان خشک شدن سطحی	۵ ساعت برای ۲ میلیمتر ضخامت
زمان خشک شدن نهایی	۴ روز



دستورالعمل مصرف

سطح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار یا ذرات سست و ناپایدار باشد. ماستیک در محل درز با استفاده از دستگاه تزریق اجرا شود. برای هموار شدن سطح ماستیک اجرا شده می توان از دست یا ابزار (کاردک) استفاده کرد.

میزان مصرف

با توجه به حجم مقاطع مورد نظر و وزن مخصوص این محصول میزان مورد نیاز قابل محاسبه خواهد بود.

استاندارد

تولید این محصول با استاندارد ASTM D445 مطابقت دارد.

بسته بندی

Mtosilicone MA در تیوپ های ۳۱۰ گرمی عرضه می گردد.

نگهداری

به دور از یخ بندان و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

بهداشت و ایمنی

در هنگام استفاده از این ماده سعی شود از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود.

جهت پیشگیری بهتر است از دستکش و عینک استفاده شود، در صورت تماس با مقدار فراوانی آب شستشو بشوید و در صورت لزوم به پزشک مراجعه کنید.