



ماستیک و درزبند قیری کارتریجی درزگیر پایه قیری به روش کارتریجی

MTOFLEX 808

شرح

- MTOFLEX 808 خمیر یک جزیی و آماده مصرف می باشد که قابل اجرا بوسیله کارتریج به همراه گان را دارد و از چسبندگی خوبی به سطوح اطراف برخوردار می باشد. MTOFLEX 808 برپایه قیر اصلاح شده و حلال های هیدروکربنی تهیه شده و قابل کاربرد بر روی سطوح آجر، آسفالت، بتن و دیگر مصالح ساختمانی می باشد.
- این محصول یک ماستیک منعطف بر پایه قیر است که جهت ایزولاسیون سطوحی که نیاز به ترمیم و تعمیر دارند در درزها و ترک های بتنی، سیمانی، آجری، سقف های شیروانی و در سطوحی که ایزوگام و عایق های مرتبط با قیر استفاده شده اند مناسب است.
- ترک های آسفالت
- فواصل دیوار با سقف شیروانی
- آب بندی اطراف لوله ها
- آب بندی سقف ها
- پارکینگ ها
- درز بندی شیشه ها
- درز بندی پل ها
- آب بندی پیچ ها و مهره ها

ترکیبات

MTOFLEX 808 مخلوطی از قیر و افزودنی های شیمیایی محلول در حلال هیدروکربنی است که بعد از اجرا و به محض خارج شدن حلال از محیط تشکیل خمیری منعطف و آب بند می دهد.

موارد مصرف

- درزهای بتنی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیر
رنگ	مشکی
وزن مخصوص	1/25 gr/cm ³
مقدار جامد	۹۰٪
دمای زمان اجرا	+۴۰ °C تا +۱۰ °C
مقاومت حرارتی	+۷۰ °C تا -۲۰ °C
سفت شدن اولیه	۱ ساعت در ۳۵ °C
سفت شدن نهایی	۵ ساعت در ۳۵ °C

نکاتی در مورد محصول

مقاومت در برابر شرایط جوی: این محصول مقاومت خوبی در برابر دما، رطوبت، باران، برف و اشعه UV دارد و جهت استفاده در مناطق با آب و هوای مختلف مناسب است.

قابلیت ترمیم: این محصول قابلیت ترمیم دارد و در صورت بروز خرابی یا تغییر شکل، می توان آن را با خودش یا محصولات بر پایه بیتومن ترمیم نمود.

برخی از کاربردهای این محصول عبارتند از:

- ایزولاسیون زیرزمینی، مخازن، استخرها، چاه ها و سایر عناصر ساختمانی که نیاز به حفاظت در برابر نفوذ آب دارند.
- تعمیر درزها و ترک های بتنی در سقف ها، دیوارها، کف ها، پل ها، پارکینگ ها و سایر سازه های بتنی.
- تعمیر درزها و ترک های بتنی که با مواد دیگر مانند فلز، چوب، آجر، شیشه و پلاستیک همسایه هستند.
- تعمیر و ترمیم آسفالت و سطوح مرتبط با قیر.

بسته بندی

MTOFLEX 808 در کارتریج های ۲۸۰ گرمی در کارتن های ۲۴ عددی عرضه می شود.

انبارداری

در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و گرمای زیاد نگهداری شود. در مناطق گرم بایستی در معرض تهویه انبار گردد. در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب عمر مفید محصول ۱۲ ماه خواهد بود. عدم رعایت روش انبارداری صحیح ممکن است باعث آسیب دیدن محصول شود.

آماده سازی سطوح

سطوح مورد نظر بایستی فاقد هرگونه گرد و غبار و چربی و ذرات سست بوده و در زمان اجرای ماستیک درزگیر بهتر است خشک باشند.

روش اجرا

پس از تمیز نمودن درز، ماستیک را درون گان (تفنگ) قرار داده و به داخل درزها تزریق کنید و برای صافکاری سطح نهایی می توان از یک کاردک استفاده نمایید. معمولاً MTOFLEX 808 نیاز به پرایمر ندارد و در شرایط خاص ممکن است استفاده از پرایمر برای آماده سازی سطح توصیه گردد، که در این شرایط می توانید با کارشناسان واحد فنی کلینیک بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

مقدار مصرف

با استفاده از جدول زیر — تراژ قابل پر کردن با یک لیتر از MTOFLEX 808 مشخص می شود. توجه: بهتر است همواره عمق درز کمتر از عرض آن باشد.

عمق (mm)	درز (mm)						
۶	۶	۱۰	۱۲	۱۵	۲۰	۲۵	۴۰
۸	۲۷/۷	۱۶/۶	۱۳/۸	۱۱/۱	۸/۳	۶/۶	
۱۰		۱۲/۵	۱۰/۴	۸/۳	۶/۲	۵	۴/۱
۱۲			۶/۹	۵/۵	۴/۱	۳/۳	۲/۷
۱۵				۴/۴	۳/۳	۲/۶	۱/۶
۲۰					۲/۵	۲	۱/۶