

رنگ استخر رنگ استخر بر پایه رزین های اکریلیک

MTOPAINT 700

مصارف

- رنگ آمیزی استخر ها و آب نما ها
- رنگ آمیزی سقف تأسیسات ساختمان
- رنگ آمیزی جکوزی و سقف سونای بخار

Mtopaint 700 بر پایه رزین های اکریلیک تولید می گردد. این محصول دارای خاصیت آبیندی بسیار بالا می باشد که با پر کردن ترک های موبین سطح بتن پوشش یک پارچه ای را بر روی سطوحی که در مجاورت دائم آب و رطوبت قرار دارند، ایجاد می نماید. از این رنگ می توان به عنوان پوشش محافظتی و تزئینی در استخرها و مخازن آب با عمر بسیار طولانی استفاده نمود. Mtopaint 700 به وسیله آب رقیق شده و استفاده از آن بسیار آسان می باشد.

مزایا

- ماندگاری بسیار طولانی در محیط های مستغرق
- خشک شدن بسیار سریع
- ایجاد لایه رنگ بسیار نازک
- چسبندگی بسیار بالا به انواع زیر سازی ها
- مقاومت کامل در برابر نور خورشید
- مقاومت سایشی بالا
- قابل ارائه در رنگ های مختلف
- دارای انعطاف با قابلیت پوشاندن ترک ها

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مایع ویسکوز
رنگ	به دلخواه
وزن مخصوص gr/cm^3	1.35 ± 0.1
PH	8 ± 1
یون کلر	ندارد
زمان خشک شدن سطحی	۴ ساعت
زمان خشک شدن نهایی	۳ روز



آماده سازی سطح

سطح زیر کار باید کاملاً خشک و محکم گردد. مقاطع ترک خورده ابتدا بصورت V شکل تخریب و سپس بوسیله ترمیم کننده Mtosive 1020 ترمیم شوند. سطوح کاملاً خشک را بوسیله پرایمر آستر کنید. سطوحی که دارای آلودگی و غبار می باشند را ابتدا با وسایل مکانیکی یا با استفاده از پاشش آب فشار قوی تمیز و کاملاً خشک نمایید و بعد از آن به وسیله پرایمر رنگ آستر کنید. در صورتی که سطح لایه رنگ آمیزی شده قبلی کاملاً تخت و صیقلی گردیده اند، استفاده از روش های مکانیکی نظیر سنباده زنی، استفاده از برس سیمی و یا سند بلاست جهت بالا بردن زبری سطح و حصول چسبندگی مناسب توصیه می گردد.

بیش از حد مورد نیاز استفاده شود، پوشش دهی و کیفیت رنگ کاهش می یابد. رنگ Mtopaint 700 را با استفاده از قلم مو، برس، غلطک و یا پیستوله بر روی سطح اجرا کنید.

میزان مصرف

معمولاً برای پوشش یک متر مربع در دولا به مقادیری بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ گرم مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته بندی

Mtopaint 700 در بسته بندی های ۱۰ کیلوگرم و ۲۰ کیلوگرم عرضه می گردد.

نگهداری

به دور از سرما و تابش مستقیم نور آفتاب، در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد. مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

بهداشت و ایمنی

این محصول در رده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود می بایست از تماس با چشم و بلعیدن خودداری نمود. بهتر است در زمان اجراء از دستکش، عینک و لباس کار استفاده نمایید. در صورت برخورد با پوست و یا چشم موضع را با آب بشویید. در صورت لزوم به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط محیط رنگ آمیزی

لازم است دمای محیط در هنگام رنگ آمیزی حداقل ۳ درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشد. درجه حرارت محیط و سطح کار حین رنگ آمیزی باید بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد. جهت حصول کیفیت مناسب توصیه می شود در هنگام وزش باد و یا گرد و خاک شدید از رنگ آمیزی خودداری نمایید.

دستور العمل مصرف

رنگ استخری را تا رسیدن به غلظت دلخواه با آب رقیق نمایید. در صورتی که آب